

POOL PAINT PLUS

Peinture piscine béton

DEFINITION

Présentation :

Pool Paint Plus est une peinture à base de copolymères acryliques plastifiés en phase solvant, destinée à la protection et à la décoration des piscines.

Domaine d'application :

ARCAPISCINE est destinée à la protection et à la décoration des piscines. ARCAPISCINE s'applique sur béton ou sur ciment. Disponible en de nombreuses teintes : consultez notre nuancier. Sur demande, nous pouvons vous proposer des teintes spéciales.

PROPRIETES

Qualités et performances :

- Mise en oeuvre très facile.
- Bonne imperméabilité à l'eau.
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité.
- Excellente adhérence.
- Microporeux. Laisse respirer les murs.
- Lavable et lessivable.
- Remise en peinture ultérieure directement sans décapage.

Caracteristiques techniques :

Présentation : peinture onctueuse.
Aspect sec : mat.
Diluant : white spirit.
Densité à 20°C : 1,40.

Teintes

3 couleurs standards :
bleu - blanc - gris



Teintes spécifiques pour une commande par 10 litres :



jaune sable RAL 1002 blanc perle RAL 1013 bleu noir RAL 5004 bleu cobalt RAL 5013 vert olive RAL 6003 gris souris RAL 7005 gris basalte RAL 7012 noir gaphite RAL 9011

APPLICATION

Préparation du support :

S'assurer que le support soit sain. Les supports seront conformes au DTU 59/3.

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.

Détruire les mousses.

Eliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Le nettoyage se fera si possible au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour éliminer les sels et laitances éventuels.

Les enduits hydrauliques auront au moins 28 jours de séchage.

S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.

Application :

Précaution : NE PAS TRAVAILLER EN PLEIN SOLEIL NI EN CAS DE GRAND VENT

- 1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit.
- 2ème couche : pure.

Ne jamais poser un galet de chlore en contact direct sur la peinture.

Outils : au rouleau, au pinceau ou au pistolet : dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit.

Séchage à 20°C : 24 heures, s'assurer du séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. Attendre 7-10 jours avant le remplissage de la piscine pour couleur claire et minimum 14 jours pour couleur foncée.

HYGIENE ET SECURITE

- Produit en phase solvant. Se reporter à la FDS.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Valeur limite UE pour ce produit phase solvant PS/cat i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 480 g/l COV

CONSOMMATION

Le rendement moyen est de 3 à 4 m² par litre sur l'ensemble des deux couches.

Exemple : pour une piscine de 120 m², il faudra 35 litres.

CONDITIONNEMENT

Arcapiscine est disponible en :

2,5 litres, et 10 litres

Couleur : voir nuancier

TRANSPORT

1263 PEINTURES, Dispositions spéciales 640E Classe 3 (F1) Liquides inflammables. Étiquette 3 Groupe d'emballage III Code danger: 30 No EMS: F-E,S-E Quantités limitées (LQ) 5L

